

Фосфогипс для строительства автомобильных дорог

ТУ 5744 -144-05015182

.....	Наименование показателя	Норма
Основные области применения:
Предназначен для строительства и реконструкции автомобильных дорог III-V категории по ГОСТ Р 52398.	Массовая доля общей воды, %, не более	32
.....	Массовая доля кристаллизационной воды, %, не более	7
Транспортировка:
Фосфогипс отгружают насыпью. Транспортировка осуществляется железнодорожным, водным или автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида.	Массовая доля водорастворимых фосфатов, в пересчете на P ₂ O ₅ , %, не более	0,6
.....